

BONA SUPERSPORT PRIMER TEMELJNI PREMAZ ZA SPORTSKE PODOVE

TEHNIČKI LIST

1-komponentni temeljni premaz na vodenoj osnovi za neobrađene drvene sportske podove. Izvrsno pranja na drvo te umanjuje opasnost od bočnog lijepljenja. Stvara optimalnu osnovu za daljnji tretman i označavanje linija. Sastoji se od poliuretanske disperzije koja se sastoji od 70% obnovljivih sirovina. Lako se nanosi i brusi..

- Smanjuje mogućnost bočnog lijepljenja
- Lagano tonira drvo
- Izvrsna svojstva abrazije

Tehnički podaci:

Vrsta laka:	1-komponentna poliuretanska disperzija na vodenoj osnovi
Udio krutih tvari:	Približno 32%
VOC:	maks. 60 g/litri
Razrjeđivanje:	Ako je potrebno, razrijedite Bona Retarderom (4%) za dulje otvoreno vrijeme.
Vrijeme sušenja:	2-3 sata na 20°C/60% R.V.
Alati za nanošenje:	Bona aplikator, Bona valjak za vodene lakove
Potrošnja:	8-10 m ² /lit (120-100g/m ²) po sloju
Sigurnosni podaci:	Neklasificirano
Čišćenje:	Obrišite alat od ostataka materijala prije čišćenja minimalnom količinom vode. Osušeni ostaci se mogu očistiti acetonom.
Rok trajanja:	1 godina od datuma navedenog na pakiranju u originalno zapakiranoj neotvorenoj ambalaži.
Skladištenje/transport:	Temperatura ne smije pasti ispod +5°C niti prijeći +25°C tijekom skladištenja i transporta
Zbrinjavanje:	Ostatke i praznu ambalažu zbrinuti u skladu sa lokalnim propisima
Pakiranje:	2 x 10 litara (24 kutije na paleti)

Prepričanje

Osigurajte da je pod aklimatiziran, dobro obrušen (do sirovog drveta), suh, bez ostataka prašine, ulja, voska i drugih vrsta prljavštine. Za završno brušenje drveta koristite Bona brusni disk ili Nona Net brusnu mrežicu granulacije 120. Pričekajte da lak poprimi temperaturu prostora, stavite filter i dobro protresite spremnik prije upotrebe.

Optimalni uvjeti za lakiranje su između 18-25°C i 40-60% relativne vlage zraka. Visoke temperature i niska vlaga zraka skraćuju a niske temperature i visoka vlaga produljuju vrijeme sušenja. Osigurajte dobru ventilaciju tijekom nanošenja i sušenja. **Minimalna temperatura kod lakiranja je 13°C.**

Raspored lakiranja

Netretirano (sirovo) drvo (parket)	
1x	Supersport Primer
1x	Supersport ONE ili HD Lagano međubrušenje granulacijom 150
1-2x	Supersport Line paint boja za linije
1-2x	Supersport ONE ili Supersport HD

- Nije preporučljivo nanositi više od 2 nanosa laka po danu zbog opasnosti od bubrenja drveta.

Primjena:

1. Nanesite ravnomjerni sloj Bona SuperSport Primer-a koristeći Bona aplikator ili Bona valjak. Obratiti pažnju da se postigne ujednačena razina zasićenosti drveta kako biste izbjegle varijacije u boji drveta. Uvijek održavajte "mokri rub" kako biste izbjegli tragove preklapanja.
2. Ostavite da se osuši i nastavite s Bona SuperSport ONE ili SuperSport HD lakovom i bojom za označavanje linija prema preporučenom rasporedu tretmana.

Napomena: ako se prethodni sloj **laka** suši više od 24 sata tada je uvijek potrebno međubrušenje prije nanošenja dalnjih slojeva laka.

Održavanje:

Bona SuperSport Primer nikada se ne smije koristiti kao završni tretman za drvene podove.

Pružene informacije i savjeti pripremljeni su sukladno trenutnim saznanjima i prikupljenim podacima koji ne moraju nužno biti konačni. Korisnik je odgovoran da prije primjene provjeri jesu li proizvod i pružene upute odgovarajuće za određenu namjenu, vrstu drveta i trenutnu situaciju. Bona garantira samo za isporučeni proizvod. Profesionalna i uspješna primjena proizvoda van je kontrole dobavljača. U slučaju bilo kakve sumnje napravite preliminarni test na manjoj površini.